

Udržování čistoty je u moderních dřevěných podlah velmi snadné. Jen podlahy s přírodním olejem vyžadují čištění na vlhko a pravidelnou, nikoli však náročnou údržbu. Je ovšem potřeba používat prostředky k tomu určené (viz tabulka dole a na straně 47).

## Čištění a regenerace podlah

Povrch	První ošetření po pokládce	Suché čištění	Vlhké čištění	Údržba	Doporučení	
<b>Saténový lak / Matný lak</b>	Není nutné	 Při mírném znečištění vysát nebo setřít prach	 Při znečištění setřít přípravkem Kährs-Cleaner, zředěným vodou. <b>Důležité: setřít jen vlhkým hadrem</b>	Není nutné Dle potřeby vodou zředěný přípravek Kährs Parquet Polish (710520, 710539)	Dle potřeby 2 x ročně	
<b>Přírodní olej v rozsahu obytných prostor</b> (chráňte pokožku rukou)	 <b>Saténový olej</b> (ručně nebo blokátorem) str. 47			 Při znečištění setřít přípravkem Kährs-Cleaner, zředěným vodou. <b>Důležité: setřít jen vlhkým hadrem</b>	 <b>Saténový olej</b>	1-2 x ročně
<b>Přírodní olej v rozsahu objektů</b> (údržba pomocí stroje)	 <b>Saténový olej</b> (čisticím strojem a tkaninou pod měkkým padem) str. 47				 <b>Saténový olej</b>	3-4 x ročně

K zachování kvality podlah a příjemnému pocitu při bydlení přispívá zdravé klima v místnosti, tj. teplota 18 - 22 °C a vlhkost vzduchu 40 - 60 %. Během topné sezóny je možno použít elektrický zvlhčovač vzduchu.

## Oživení a oprava

Povrch	Odřená místa nebo jemné škrábance	Škrábance nebo trhliny
<b>Saténový lak / Matný lak</b>	 <b>Saténový lak Kährs Refresher</b>	 <b>Opravný lak Kährs str. 48</b>
<b>Přírodní olej</b>	 <b>Saténový olej Kährs</b>	 <b>Opravný olej Kährs str. 48</b>
<b>Tip:</b>	Čistěte měkkým vlhkým bavlněným hadříkem v pruzích ve směru vláken dřeva.	Naneste štětcem nasazovacího uzávěru. Po 10-15 minutách setřete zbytky.

Návod k oživení podlah Kährs s přírodním olejem: Doporučujeme použít Kährs Refresher.

## Renovace

Dřevěné podlahy mají mimořádně dlouhou životnost a mohou být renovovány. Po mnohaletém používání je možno namáhaný povrch obnovit zbrúšením a novou povrchovou úpravou (nanesením laku nebo oleje). K odstranění hlubších stop po používání většinou stačí provést hrubé zbrúšení brusným pásem o zrnitosti 60. Poté následuje jemné zbrúšení se zrnitostí 80 a 100. U dýhovaných podlah Linnea lze lak jen zdrsnit, ale nikoli obrousit. Zde je potřeba provést renovaci dřívě, než dojde k poškození vlastní dýhované vrstvy. Přitom se obnoví jen lak. Tato metoda je doporučována i v případech, že mají být dlouhodobě zachovány kartáčované a mořené (barvené) povrchy. Výše zmíněné „dodatečné lakování“ lze uplatnit i u podlah položených v extrémně zatěžovaných veřejných objektech. Také podlahy Kährs s mořeným kartáčovaným povrchem nebo zkosenými hranami se mohou renovačním zbrúšením přeměnit na hladké podlahy v přirozené barvě dřeva. Kartáčované povrchy a zkosené hrany vyžadují trochu hrubší základní zbrúšení.